

Caparol Seda Premium E.L.F.

Pintura Premium para interiores de acabado sedoso



Descripción del producto

Ámbito de aplicación	Pintura para interiores con base de resina de acrílica. De acabado sedoso, es muy resistente al frote, a los desinfectantes y limpiadores domésticos. Tiene secado rápido y sin olor, lo que la hace recomendable para aquellos sitios que necesitan ser rápidamente pintados, renovados y ocupados rápidamente. Hospitales, hoteles, jardines de infancia, clínicas y policlínicas, edificios públicos y casas privadas.
Propiedades	Diluable en agua, exenta de emisiones y libre de disolventes Respetuosa con las personas y el entorno Absoluta ausencia de olor Gran blancura Extensa gama de colores, desde tonos intensos hasta los tonos suaves Excelente poder de cubrición Alto rendimiento Muy fácil de limpiar, resistente a los desinfectantes y limpiadores domésticos Excelente permeabilidad al vapor de agua Resistente a los productos alcalinos, es insaponificable Fácil de aplicar
Base del material	Emulsión sintética según especificaciones norma DIN 55945
Envase/ tamaños de envase	10L, 5L, 2,5L
Colores	Blanco con la base 1 del producto. Caparol Seda Premium se puede pigmentar mecánicamente en el sistema ColorExpress en todas las colecciones cromáticas habituales. Para evitar posibles variaciones de color, se ruega comprobar la exactitud del color antes de la aplicación. Sobre superficies contiguas, usar únicamente colores de una misma fabricación. Los colores brillantes e intensos como rojos, amarillos y naranjas presentan una capacidad de cubrición menor, se recomienda aplicar previamente una imprimación con Caparol Primer en el color apropiado según el sistema de imprimaciones.
Grado de brillo	Semimate sedoso, (según DIN EN 13 300)
Almacenamiento	En un lugar fresco pero protegido de las heladas. Estabilidad de almacenamiento aprox. 24 meses.



Datos técnicos

Densidad: aprox. 1,4 g/cm³
 Máximo tamaño granular: fino (< 100 µm)
 Espesor de capa seca: 100-200 µm , E3
 Resistencia al frote clase 1 según DIN 53778
 Poder cubriente clase 2 en un consumo de 7m²/litro o 140ml/m²

Características según DIN EN 13 300. Después del tintado, estas características pueden sufrir algunas desviaciones.

Aplicación

Soportes adecuados según información técnica 606 Definición de las áreas de aplicación

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	-	-	-
(-) inadecuado / (○) inadecuado con restricciones / (+) adecuado				

Soportes

Superficies de albañilería en interiores, cemento, yeso, ladrillos, hormigón, placas cartón-yeso, papel de paredes y otros materiales de recubrimientos para paredes.

Generalidades:

Las superficies a pintar han de estar secas y exentas de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc., e imprimadas adecuadamente.

Las capas de pinturas antiguas, mal adheridas, desprendidas deben ser eliminadas mediante cepillado, e imprimadas adecuadamente.

Superficies nuevas de absorción normal:

Aplicar directamente Caparol Seda Premium® E.L.F.

Superficies porosas, arenosas y absorbentes:

Aplicar previamente, OptiGrund® E.L.F., imprimación transparente en base agua, totalmente libre de emisiones y disolventes. OptiGrund® E.L.F. estabiliza la absorción de los soportes porosos y absorbentes o Acryl Hydrosol, diluido 1 parte con 3 partes de agua .

Acabar con 2 manos de Caparol Seda Premium® E.L.F.

Superficies de yeso, prefabricados de yeso, tableros de yeso, o superficies de difícil cohesión y sobre antigua capa de pintura:

Aplicar previamente una mano de Caparol Primer Interior, teñida con un color parecido al color elegido para el acabado. Caparol Primer Interior es una imprimación adherente, teñible en máquina ColorExpress. Es exenta de emisiones y disolventes.

Acabar con 1 o 2 manos de Caparol Seda Premium® E.L.F.

Superficies con moho:

Eliminar los mohos y/u hongos mediante limpieza en húmedo. Aplicar Capatox y dejar secar bien. Capatox es una solución microbiciada acuosa para el tratamiento previo de las superficies que presentan moho y hongos.

Acabar con 1 o 2 manos de Caparol Seda Premium® E.L.F.

Superficies con manchas de nicotina, agua, hollín o grasa:

Limpiar las impurezas de nicotina, así como las manchas de hollín o grasa con agua y un limpiador doméstico y dejar secar bien. Limpiar las manchas de agua endurecidas con cepillado en seco. Aplicar Caparol AquaSperrgrund como imprimación aislante..

Acabar con 1 o 2 manos de Caparol Seda Premium® E.L.F.

Método de aplicación

Aplicar con brocha, rodillo y Airless

Aplicación sin aire: ángulo de pulverización: 50°

Boquilla: 0.017 - 0.019"

Presión de pulverización: 140-160 bar

Limpiar las herramientas de trabajo, tras su uso inmediatamente con agua

Información Técnica nº 327

Estructura de revestimiento	<p>Una capa uniforme y generosa de Caparol Seda Premium, sin diluir o diluir hasta un máx. De 5% con agua.</p> <p>En superficies con alto contraste de color o que se vayan a pintar con colores muy intensos se aconseja dar una capa de imprimación previa con el mismo producto diluida un max. 10% de agua. Si la superficie presenta absorción irregular, dar una primera mano con Caparol Primer.</p>
Rendimiento	<p>Aprox 10-12 m²/L por capa dependiendo de la estructura y absorción del soporte. Comprobar el consumo exacto mediante una aplicación de prueba.</p>
Condiciones de aplicación	<p>Temperatura mínima durante la aplicación y el secado: +5 °C en el ambiente y el soporte.</p>
Secado/ tiempo de secado	<p>A +20 °C y 65% de humedad relativa del aire, estará superficialmente seco y se podrá revestir al cabo de 4 - 6 horas. Estará endurecido y soportará esfuerzos al cabo de unos 3 días.</p> <p>A temperatura inferior y mayor humedad del aire, los periodos indicados serán mayores.</p>
Advertencia	<p>Para evitar el efecto empalmes, aplicar húmedo sobre húmedo, sin interrupción. Para minimizar las marcas de empalmes y la textura del rodillo, se recomienda volver a pasar el rodillo sobre la pintura recién aplicada con un rodillo de pelo medio que no acumule el producto en los bordes. Homogenizar perfectamente el producto antes de su utilización</p>
Advertencias (a fecha de publicación)	<p>Caparol Seda Premium está totalmente libre de disolventes y exenta de emisiones. Es una pintura respetuosa con las personas y el entorno.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños. Asegúrese una buena ventilación durante la aplicación y el secado. No coma, beba o fume mientras está usando el producto.</p> <p>En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua y consultar a un médico. En caso de contacto con la piel, aclarar inmediatamente con abundante agua y jabón.</p> <p>No verter en los desagües, los cursos de agua ni en el suelo. No respirar los vapores. Utilice el filtro De combinación A2/P2 , el producto es altamente alcalino. La piel y los ojos deben estar protegido contra las salpicaduras de la pintura. Las áreas adjuntas a la superficie a pintar deben estar protegidas. Limpiar inmediatamente el metal, la piedra natural con agua.</p> <p>En caso de ingestión accidental, buscar asistencia médica inmediatamente, dado que la flora intestinal puede quedar dañada.</p>

Aplicación

Eliminación	Se ruega seguir las instrucciones de la hoja de datos de seguridad Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Eliminar los restos de material líquidos como residuos de pintura con base acuosa y los restos de material endurecido, como pinturas endurecidas o basura doméstica.
Contenido máximo de VOC	Valor límite UE de contenido V.O.C. de este producto (categoría A/a): 30 g/l (2010) Caparol Seda Premium® E.L.F contiene un máx. < 1 g/l de V.O.C.
Giscode	BSW10
Código de producto de pinturas y barnices	Fuera de fecha: M-DF01
Declaración de ingredientes	Dispersión de resina acrílica, dióxido de titanio, carbonato cálcico, agua y aditivos
Asistencia técnica	En la presente ficha resulta imposible hacer referencia a todos los soportes y su correspondiente tratamiento técnico de pintura. Si desea tratar un soporte que no se menciona en la presente ficha de Información Técnica, póngase en contacto con nosotros o nuestra red comercial. Estaremos encantados de ofrecerle información detallada y específica para cada soporte.
Centro de servicio al cliente	Tel.: (+34) 93 7323556 Fax: (+34) 93 7323554 Correo electrónico: caparol@caparol.es

Información Técnica nº 327 Edición: Junio 2020

La presente Información Técnica está basada en los conocimientos técnicos y la experiencia técnica más reciente de los que disponemos. Debido a la amplia variedad de condiciones particulares de los proyectos, no podemos responsabilizarnos de su contenido. Las presentes instrucciones no eximen al comprador/ usuario de su responsabilidad de determinar la idoneidad del producto teniendo en cuenta las características del proyecto. Únicamente tendrá validez la última edición de la ficha de Información Técnica. Se ruega compruebe la actualidad de la presente edición en www.caparol.es

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt · Tel. + 49 (061 54) 71-0 · Fax + 49 (061 54) 71-13 51 · Internet <http://www.caparol.de>
CAPAROL España S.L.- Passatge C, nº 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona). Teléfono + 34 937323556- Fax + 34 937323554. caparol@caparol.es Internet: www.caparol.es