

Stucco-Decor DI LUCE

Masilla sintética para el acabado de superficies brillantes.



Descripción del producto

<p>Ámbito de aplicación</p> <p>Propiedades</p>	<p>Masilla sintética de base dispersión para la creación de superficies brillantes de pared en interiores.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diluible en agua. - Sin disolventes. - Semitransparente. - Gran brillo sin revestimiento adicional. - Aplicación racional y segura. - Tintable en máquina tintométrica ColorExpress. - Muy fácil de limpiar. - Gran capacidad de difusión. - Gran capacidad de sorción.
<p>Envase/tamaños de envase</p> <p>Colores</p>	<p>2,5 litros y 5 litros</p> <p>Blanquecino, semitransparente.</p> <p>Tintable mecánicamente con ColorExpress en aprox. 1.300 colores en 3D y colores CaparolColor. A la hora de revestir superficies contiguas, mezcle envases con producto teñido con el fin de evitar diferencias de tono. Se puede pedir tintado de fábrica bajo pedido mínimo de 100 kg.</p>
<p>Grado de brillo</p>	<p>Según el tipo de aplicación, desde brillante a muy brillante.</p>
<p>Almacenamiento</p>	<p>En un lugar frío, pero protegido de las heladas.</p>
<p>Datos técnicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densidad: Aprox. 1,45 g/ml. ■ Espesor de capa de aire equivalente a la difusión s_dH_2O: Aprox. 0,06 m.

Aplicación

<p>Superficies adecuadas</p>	<p>Los soportes no deben presentar impurezas ni sustancias antiadherentes y deben estar secos, ser planos y no presentar contraste. Sígase VOB, parte C, DIN 18 363, párrafo 3. Las superficies de revoque interior y seco deben ser de calidad Q4.</p>
<p>Preparación de la superficie</p>	<p>Imprimir con Caparol-Primer. Dependiendo de las condiciones del soporte: Aplicar de 1 a 2 capas de Caparol AkkordSpachtel fine (otras masillas no son adecuadas). Una vez seco, lijar. Con el fin de igualar la absorción del soporte y fijar el polvo, imprimir con CapaSol LF.</p>



INFORMACIÓN TÉCNICA 561

Método de aplicación	<p>Recomendamos para la aplicación una llana de acero fino (llana de doble hoja), con el fin de aplicar StuccoDecor DI LUCE de forma moderada y racional. <u>Es imprescindible lijar previamente la llana con papel de lijado en húmedo (granulación 400 – 600).</u></p> <ul style="list-style-type: none">■ Se aplica StuccoDecor DI LUCE sobre toda la superficie, en una capa fina. Aplicar la mínima cantidad posible de producto.■ Revestir las superficies contiguas en húmedo sobre húmedo.■ Una vez seca, se elimina el exceso de producto.■ La segunda capa de masilla se aplica de la misma forma que la primera.■ De este modo se consigue dar mayor brillo al producto. <p>■ Tras un breve periodo de ventilación o una vez seco, la superficie se trata con la espátula en ángulos pequeños y ejerciendo una ligera presión sobre la superficie.</p> <p>■ De este modo se logra la típica superficie brillante.</p>
Consumo o Rendimiento	Aprox. 160 – 180 ml/m ² por cada 2 capas de masilla. El consumo exacto se determinará mediante aplicaciones de prueba.
Condiciones de aplicación	+ 5 °C en el caso del aire ambiente y el soporte.
Secado/ tiempo de secado	A + 20 °C y 65% de humedad relativa del aire, la superficie estará seca al cabo de aprox. 30 – 60 minutos. Estará completamente endurecida y soportará esfuerzos al cabo de 1 – 2 días. A temperatura inferior y humedad del aire superior, el tiempo de secado será mayor.
Limpieza de herramientas	Inmediatamente tras su uso, con agua.
Advertencia	<p>Las técnicas de alisado con StuccoDecor DI LUCE se basan en la interacción fascinante con reflejos de luz de las capas profundas y reflejos sobre la superficie. No es necesario aplicar ninguna capa de brillo adicional</p> <p>El máximo brillo de espejo se puede conseguir puliendo la superficie con un disco de pulir. Variando la técnica de trabajo se puede dar un aspecto individual a la superficie.</p> <p>Ejemplos:</p> <ul style="list-style-type: none">• técnica de alisado veneciano• técnica de alisado mármoleo• técnica de alisado manchado <p>Advertencias de limpieza y cuidado:</p> <p>A pesar de la superficie absorbente, StuccoDecor DI LUCE se limpia muy bien. Los trabajos de limpieza deben hacerse con cuidado. Para mejorar las propiedades de la limpieza se puede dar una capa adicional de protección de disboxan 450 diluido en 1 parte de Disboxan con 9 de agua. Este tratamiento aporta profundidad o intensidad al color.</p>

Advertencias

Advertencias de peligro/ recomendaciones de seguridad (a fecha de publicación)	Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, enjuáguese inmediatamente con agua. No verter en los desagües, cursos de agua ni al suelo. Ficha de datos de seguridad disponible mediante solicitud para los usuarios profesionales.
Eliminación	Disponga para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Los restos de material líquido se pueden eliminar como residuos de pinturas acuosas, mientras que los restos de material endurecido se pueden eliminar como pinturas endurecidas o basura doméstica.
Composición	Copolímeros de acrilato/ vinilacetato, rellenos minerales, agua, glicoléter, glicoles, esteralcohol, aditivos y conservantes.
Servicio Atención al cliente	Tel.: (+34) 937323556 Fax: (+34) 937323554 Correo electrónico: caparol@caparol.es

Información Técnica n° 561 - Edición: enero de 2016 anula y sustituye la versión anterior

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

CAPAROL España S.L. es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - Passatge C, n° 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56 · Fax + 34 937 32 35 54
E-mail: caparol@caparol.es · Internet: www.caparol.es